

Verleimung	stumpfe Verleimung, hochwertige Verleimung gehobelter Lamellen. (keine Sägeschnittverleimung). Genauigkeit der Verleimfläche +/- 2/100mm.
Lamellen	durchgehende oder keilgezinkte Lamellen, Breite nach unserer Wahl - Standardbreiten 40-65mm. Durch das Auftrennen von Platten können schmalere Randlamellen anfallen.
Leimart	D3, nur kurzzeitig feuchte beständig, formaldehydfrei, nicht im Außenbereich einsetzbar.
Oberfläche	K80 geschliffen, auf Anfrage ungeschliffen, Kanten sägerau.
Holzfeuchte	8% +/-2%, künstlich getrocknet (KD).
Dämpfung	leicht gedämpft - gleichmäßigere Farbe, weniger Spannungen im Holz. <u>gilt nur für die Holzart Buche.</u>
Toleranzen	Stärken (+/- 0,3 mm); Breiten (+5/-0 mm); Längen (+5/-0 mm).
Verpackung	Auf Europaletten im Austausch. Möglichst Stapelbar, getrennt nach Maßen. (bei < 50 Stück mehrere Maße auf einer Palette).
Stückzahlabweichung	unter 10 Stück/Pos. -0/ +50%, bis 50 Stück/Pos. -0/ +25%, bis 100 Stück/Pos. +/- 15%, über 100 Stück/Pos. +/- 10%